Merkmale
- Ökologisch
  Erfüllt höchste Anforderungen von ecobau und Minergie-ECO
  Sehr gut geeignet für Minergie-(A-/P-)ECO
- Geruchsarm
- Weiss
- Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- endotherme Wirkungsweise der Beschichtung

Produktbeschreibung
Verarbeitungsfertige, lösungsmittelfreie Beschichtung auf Dispersionsbasis mit flammenhemmenden Pigmenten. PROMASTOP®-E Coating reagiert im Brandfall endotherm. Die gute Verarbeitbarkeit ermöglicht eine schnelle und saubere Installation.

Anwendungsgebiete
PROMASTOP®-E Brandschutz-Coating kann zur Herstellung von Kabelabschottungen oder Kombiabschottungen für Rohre und Kabel eingesetzt werden.
Die fertige Beschichtung darf nicht Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt werden.

Der Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten.

Verarbeitung
Der Untergrund muss trocken, staub-, fett-, und ölfrei sein. Verunreinigungen sind mit geeigneten Reinigungsmitteln oder mechanisch zu entfernen. Die Verarbeitungstemperatur muss zwischen +5 °C und +40 °C betragen.

Das Produkt ist gebrauchsfertig angemischt und darf nicht verdünnt werden. Vor dem Gebrauch ist PROMASTOP®-E gut durchzurühren und mit Pinsel, Rolle, Farbdruckkesselgerät (Flüssig) oder Spachtel, Kelle (Paste) auftragen.

Die Werkzeuge sind nach dem Gebrauch mit Wasser oder mechanisch zu reinigen.

Geöffnete Gebinde wieder gut verschliessen und kurzfristig aufbrauchen.

Sicherheitshinweise
Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten und Eigenschaften

Brandverhalten	C-s2, d0 → RF2cr B2 normal entflammbar
Nutzung	Innenbereich ohne Feuchtigkeit
Varianten	Anstrich (liquid) Spachtel (paste)
Farbe	weiss
Verbrauch	1,85 kg/m² für 1.0 mm Trockenschichtdicke
Rohdichte trocken	1,5 ± 0,2 g/cm³
pH-Wert	ca. 7,5
VOC-Gehalt	< 1 g/l
SVHC Gehalt	enthält keine besorgniserregenden Stoffe, gemäss REACH-Verordnung
Trocknung	≈ 2 Std. (20 °C, 65 % r. F.) 1 mm
Durchtrocknung	≈ 6 Std. (20 °C, 65 % r. F.) 1 mm

Transport / Lagerung

Lagerung	+3 °C bis +35 °C
Lagerbeständigkeit	6 Monate (original verschlossen) angebrochene Gebinde rasch verbrauchen

Lieferform

Verkaufseinheit Änderungen vorbehalten	• 12,5 kg Kunststoffeimer

Mineralwollplatten, vorbeschichtet mit PROMASTOP®-E

Produktbeschreibung
Mineralwollplatte A1 ≥ 140 kg/m³, vorbeschichtet mit PROMASTOP®-E Brandschutzbeschichtung, d ≥ 1.0 mm.

Lieferform
Plattendicke d = 50 mm einseitig vorbeschichtet
Plattendicke d = 50 mm beidseitig vorbeschichtet
Plattendicke d = 60 mm einseitig vorbeschichtet
Plattendicke d = 60 mm beidseitig vorbeschichtet
Plattendicke d = 80 mm beidseitig vorbeschichtet

Technische Daten beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Mittelwerte aus der Produktion und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen und (ggf. angegebenen) Toleranzen. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die Nachweise vor. Sie sind zu beachten, auch wenn sie nicht genannt werden. Die Hinweise auf den Produkten oder deren Verpackungen sowie die Sicherheitsdatenblätter, die bei uns angefordert werden können, sind zu beachten.