



Merkmale

- Ökologisch
Erfüllt höchste Anforderungen von ecobau und Minergie-ECO
Sehr gut geeignet für Minergie-(A-/P-)ECO
- Zahlreiche Anwendungen im baulichen Brandschutz
- Lösungsmittel- und weichmacherfrei, halogenfrei
- UV-beständig
- Für eine Vielzahl von Werkstoffen und Oberflächen
- Direkt aus der Kartusche verarbeitbar
- Überstreichbar nach 24 h bei 20° C

Produktbeschreibung

PROMASEAL®-A ist eine gebrauchsfertige Einkomponenten-Brandschutzdichtungsmasse auf Acrylbasis. Durch seine hervorragenden Verarbeitungseigenschaften können Baufugen rasch und sicher verschlossen werden. Eine farbliche Gestaltung der Baufuge ist mit jeder herkömmlichen Dispersionsfarbe möglich.

Anwendungsgebiete

PROMASEAL®-A ist eine Brandschutzmasse für Baufugen mit maximaler Bewegung von 7,5 % in Wand und Decke. PROMASEAL®-A kann auch als Abschottungsmassnahme für einen Ringspaltverschluss zwischen Bauteilen und nichtbrennbaren Streckenisolierungen verwendet werden.

Der Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten.

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, staub-, fett-, und ölfrei sein. Verunreinigungen sind mit geeigneten Reinigungsmitteln oder mechanisch zu entfernen. Die Verarbeitungstemperatur muss zwischen +5 °C und +40 °C betragen.

Auf gute Haftung zwischen der ersten Schicht von PROMASEAL®-A und dem Untergrund achten. Bei saugenden Untergründen diese mit Wasser anfeuchten oder mit Wasser verdünntes PROMASEAL®-A als Grundierung verwenden.

PROMASEAL®-A lässt sich mit Pinsel oder Spachtel glätten. Dazu das Produkt ggf. leicht anfeuchten. Werkzeuge und Geräte unmittelbar nach Anwendung mit Wasser reinigen. PROMASEAL®-A kann nach ca. 24 Stunden überstrichen werden. Den gewählten Anstrich zuvor auf Verträglichkeit und Haftung prüfen. Geöffnete Kartusche wieder gut verschliessen. Kurzfristig aufbrauchen.

Sicherheitshinweise

Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten und Eigenschaften

Brandverhalten	E normalentflammbar → RF3 cr	
Nutzungskategorie	Kategorie Y ₁ nach EAD (Verwendung im Innenbereich bei hoher Luftfeuchtigkeit, mit UV-Einwirkung, ohne Regeneinwirkung, -20 °C bis +70 °C)	
Farbe	weiss	
Konsistenz	pastös	
Rohdichte	nass:	1,6 ± 0,2 g/cm ³
	trocken:	1,8 ± 0,2 g/cm ³
Überstreichbar	nach ca. 24 Stunden	
Elastizität (nach Härtung)	Bruchdehnung	min. 15 %
	Stauchung	min. 15 %
LEED-VOC	11 g/l	

Transport/Lagerung

Lagerung	+3 °C bis +35 °C
Lagerbeständigkeit	18 Monate (original verschlossen) angebrochene Gebinde rasch verbrauchen

Lieferform

Verkaufseinheit	• Karton, Inhalt: 12 Kartuschen à 310 ml
Änderungen vorbehalten	• Karton, Inhalt: 20 Beutel à 600 ml