



Paste

Flüssig

Merkmale

- Ökologisch
erfüllt höchste Anforderungen von ecobau und Minergie-ECO
sehr gut geeignet für Minergie-(A-/P-)ECO
- Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- 0,7 mm Trockenschichtdicke in einem Arbeitsgang
- Beständig gegen hohe Luftfeuchtigkeit, Spritzwasser, UV-Strahlung
- Frei von Lösemitteln, Weichmachern, Flammschutzmitteln, Formaldehyd
- Geruchsarm
- Sofort verarbeitbar

Technische Daten und Eigenschaften

Brandverhalten	B-s1, d0 → RF2
Nutzungskategorie	Kategorie X nach EAD (Verwendung in Bereich mit Bewitterung)
Farbe	hellgrau
Konsistenz	Paste / Flüssig
Verbrauch	1,35 kg/m ² für 0,7 mm Trockenschichtdicke
Rohdichte trocken	1,5 ± 0,2 g/cm ³
Durchtrocknung	≈ 8 Stunden (+20 °C, 65 % r. F.) 1 mm
Expansionstemperatur	ca. 190 °C
VOC Gehalt	< 1 g/l
SVHC Gehalt	enthält keine besorgniserregenden Stoffe, gemäss REACH-Verordnung

Mineralwollplatten, vorbeschichtet mit PROMASTOP®-CC



Produktbeschreibung

PROMASTOP®-CC ist eine ablative Brandschutzbeschichtung auf wässriger Basis mit überwiegend endotherm wirkenden Pigmenten. Aufgrund seiner intumeszierenden Eigenschaften schützt PROMASTOP®-CC vor der Ausbreitung von Rauch, Feuer und Hitze. Die gute Verarbeitbarkeit ermöglicht eine schnelle und saubere Installation.

Anwendungsgebiete

PROMASTOP®-CC ist eine feuerhemmende Beschichtung für Wände und Böden. Sie ist für Kabel, Rohre, Lüftungen, Brandschutzklappen und Stromschienen geeignet.

Der Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten.

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, staub-, fett-, und ölfrei sein. Verunreinigungen sind mit geeigneten Reinigungsmitteln oder mechanisch zu entfernen. Die Verarbeitungstemperatur muss zwischen +5 °C und +40 °C betragen.

Für 0,7 mm Trockenschichtdicke ist eine Nassauftragsmenge von ≈ 1,35 kg/m² erforderlich. Das entspricht einer Nassschichtdicke von mindestens 900 µm.

Vor dem Gebrauch ist PROMASTOP®-CC gut durchzurühren.

PROMASTOP®-CC lässt sich mit Pinsel, Flächenstreicher, Rolle oder Farbdruckkesselgeräten (Düse 671, Filter entfernen) auftragen. Bei maschinellen Auftragsverfahren sind Spritzverluste einzukalkulieren.

Kann dazu mit maximal 0,5 Liter sauberem Wasser je 12,5 kg (Eimerinhalt) verdünnt werden.

Die Werkzeuge sind nach dem Gebrauch mit Wasser oder mechanisch zu reinigen.

Geöffnete Gebinde wieder gut verschliessen und kurzfristig aufbrauchen.

PROMASTOP®-CC kann nach ca. 24 Stunden überstrichen werden. Den gewählten Anstrich zuvor auf Verträglichkeit und Haftung prüfen.

Sicherheitshinweise

Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Transport/Lagerung

Lagerung	+3 °C bis +35 °C
Lagerbeständigkeit	6 Monate (original verschlossen) angebrochene Gebinde rasch verbrauchen

Lieferform

Verkaufseinheit	• 12,5 kg Kunststoffeimer
Änderungen vorbehalten	

Produktbeschreibung

Mineralwollplatte A1 ≥ 140 kg/m³, vorbeschichtet mit PROMASTOP®-CC Brandschutzbeschichtung, d ≥ 0,7 mm.

Lieferform

Plattendicke d = 50 mm einseitig vorbeschichtet

Plattendicke d = 50 mm beidseitig vorbeschichtet

Plattendicke d = 80 mm beidseitig vorbeschichtet