

NEW!



Paste



Flüssig

Merkmale

- Geruchsarm
- Weiss
- Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- Intumeszierend
- Überstreichbar nach 24 h bei 20° C
Um PROMASTOP®-I wasserbeständig zu machen,
kann ein 2K Lack verwendet werden.

Produktbeschreibung

PROMASTOP®-I ist eine intumeszierende Beschichtung auf Wasserbasis. Aufgrund seiner intumeszierenden Eigenschaften schützt PROMASTOP®-I vor der Ausbreitung von Rauch, Feuer und Hitze. Die gute Verarbeitbarkeit ermöglicht eine schnelle und saubere Installation.

Anwendungsgebiete

PROMASTOP®-I ist eine feuerhemmende Beschichtung für Wände und Böden. Sie ist für Kabel und brennbare und nicht brennbare Rohre geeignet nicht brennbaren Rohren, um die Ausbreitung von Rauch, Hitze und Feuer zu verhindern.

Der Nachweis der Brandschutzkonstruktion ist zu beachten.

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, staub-, fett-, und ölfrei sein. Verunreinigungen sind mit geeigneten Reinigungsmitteln oder mechanisch zu entfernen. Die Verarbeitungstemperatur muss zwischen +5 °C und +40 °C betragen.

Vor dem Gebrauch ist PROMASTOP®-I gut durchzurühren und mit Pinsel, Rolle (Flüssig) oder Spachtel, Kelle (Paste) aufzutragen.

Die Werkzeuge sind nach dem Gebrauch mit Wasser oder mechanisch zu reinigen.

PROMASTOP®-I kann nach ca. 24 Stunden überstrichen werden. Den gewählten Anstrich zuvor auf Verträglichkeit und Haftung prüfen.

Geöffnete Gebinde wieder gut verschliessen und kurzfristig aufbrauchen.

Sicherheitshinweise

Entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten und Eigenschaften

	Flüssig	Paste
Brandverhalten	C-s2, d0 → RF2cr	
Nutzungskategorie	Kategorie Z ₂ nach ETAG 026-2 (Verwendung in trockenen Innenbereichen mit anderen Feuchtigkeitsklassen als Z ₁ , jedoch ohne Temperaturen unter 0°C.)	
Farbe	weiss	weiss
Verbrauch	1,95 kg/m ² für 1 mm Trockenschichtdicke	1,80 kg/m ² für 1 mm Trockenschichtdicke
Rohdichte trocken	1,4 ± 0,2 g/cm ³	1,4 ± 0,2 g/cm ³
Konsistenz	dickflüssig	hochviskos
Viskosität	20 - 40 Pa.s	190 - 220 Pa.s
Standfestigkeit	ca. 1 mm	ca. 10 mm
Expansionstemperatur	ca. 300° C	ca. 300° C
Expansionsvermögen	ca. 1:22	ca. 1:22
VOC Gehalt	< 38 g/l	< 38 g/l

Transport/Lagerung

Lagerung	+3 °C bis +35 °C
Lagerbeständigkeit	6 Monate (original verschlossen) angebrochene Gebinde rasch verbrauchen

Lieferform

Verkaufseinheit	• 12 kg Kunststoffeimer
Änderungen vorbehalten	

Mineralwollplatten, vorbeschichtet mit PROMASTOP®-I



Produktbeschreibung

Mineralwollplatte A1 ≥ 140 kg/m³, vorbeschichtet mit PROMASTOP®-I Brandschutzbeschichtung, d ≥ 1.0 mm.

Lieferform

Plattendicke d = 50 mm einseitig vorbeschichtet
Plattendicke d = 50 mm beidseitig vorbeschichtet

Technische Daten beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Mittelwerte aus der Produktion und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen und (ggf. angegebenen) Toleranzen. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die Nachweise vor. Sie sind zu beachten, auch wenn sie nicht genannt werden. Die Hinweise auf den Produkten oder deren Verpackungen sowie die Sicherheitsdatenblätter, die bei uns angefordert werden können, sind zu beachten.