



Caractéristiques

- Écologique
Répond aux exigences les plus élevées d'ecobau et de Minergie-ECO convient très bien pour Minergie-(A-/P-)ECO
- Moussant sous pression à partir de 150° C
- Bonnes propriétés d'adhérence sur différents supports
- Résistant à une forte humidité, aux projections d'eau, rayonnement UV
- Exempt de solvants, de plastifiants, d'agents de protection de la flamme, Formaldéhyde
- À faible odeur
- Utilisable immédiatement
- Peut être recouvert après 24 h à 20° C

Description du produit

PROMASEAL®-AG est un produit intumescent prêt à l'emploi à masse ignifuge à base d'acrylate avec fort un volume d'expansion élevé. Elle présente les bonnes propriétés de mise en œuvre et l'aptitude générale à être peinte des masses acryliques.

Domaines d'application

PROMASEAL®-AG est utilisé, entre autres, pour colmater les interstices et comme fermeture de l'espace annulaire dans les obturations de câbles et/ou de tuyaux contrôlés en matière de protection incendie. En moussant aux températures d'incendie, il empêche la propagation des gaz d'incendie et de fumée dans d'autres compartiments coupe-feu.

Le certificat de sécurité incendie doit être respecté.

Traitement

Le support doit être sec, exempt de poussière, de graisse et d'huile. Les impuretés doivent être éliminées à l'aide de produits de nettoyage appropriés ou par voie mécanique. La température de mise en œuvre doit être comprise entre +5 °C et +40 °C.

Veiller à une bonne adhérence entre la première couche de PROMASEAL®-AG et le support. Si le support est absorbant, l'humidifier avec de l'eau ou utiliser PROMASEAL®-AG dilué avec de l'eau comme couche de fond.

Le PROMASEAL®-AG peut être lissé au pinceau ou à la spatule. Pour cela, humidifier légèrement le produit si nécessaire. Nettoyer les outils et les appareils à l'eau immédiatement après l'application. PROMASEAL®-AG peut être peint après environ 24 heures. Vérifier au préalable la compatibilité et l'adhérence de la couche choisie.

Bien refermer la cartouche ouverte. A utiliser à court terme.

Consignes de sécurité

Veillez consulter notre fiche de données de sécurité.

Données techniques et caractéristiques

Réaction au feu	normalement inflammable (E)
Catégorie d'utilisation	Catégorie Y ₁ selon EAD (utilisation à l'intérieur en cas d'humidité élevée, avec exposition aux UV, sans exposition à la pluie, -20 °C à +70 °C)
Couleur	gris
Consistance	pâteux
Densité	humide: 1,5 ± 0,2 g/cm ³ sec: 1,6 ± 0,2 g/cm ³
Film de séchage	≈ 15 Min. (+20 °C, 65 % r.F.)
Durcissement	1 mm / jour
Peut être peint	après env. 24 heures
Température de réaction	à partir de 150° C
Volume d'expansion	ca. 13-fach (550° C)
LEED-VOC	7,5 g/l
Teneur en SVHC	Ne contient pas de substances préoccupantes substances dans une proportion ≥ 0,1 %, selon le règlement REACH

Transport / stockage

Stockage	+3 °C jusqu'à +35 °C
Résistance au stockage	12 mois (emballage original fermé) consommer rapidement les emballages entamés

Forme de livraison

Unité de vente	• Carton, contenu:
Sous réserve de modification	12 Cartouches à 310 ml