

PROMASPRAY®-C450



Description de produit

PROMASPRAY®-C450 est un revêtement projeté pré-mélangé fabriqué à base de ciment.

Applications

- Planchers et structures béton
- Planchers à poutrelles et hourdis béton
- Structures acier

Données techniques

Classification	A1, incombustible
Masse volumique	± 365 kg/m ³ ± 15%
Alcalinité (valeur pH)	12 - 12,5
Température de mise en oeuvre	+ 4 °C à + 45 °C
Couleur	Gris
Conditionnement	Sacs à 12.5 kg
Durée de stockage	Conserver 12 mois maximum à compter de la date de fabrication en emballage non ouvert. Protéger du gel, de l'humidité, de la chaleur excessive et de la lumière solaire radiante trop élevée.
Primer	SBR Bonding Latex

PROMASPRAY®-P300



Description de produit

PROMASPRAY®-P300 est un revêtement projeté pâteux pré-mélangé fabriqué à base de vermiculite et de plâtre.

Applications

- Planchers et structures béton
- Structures acier
- Planchers bois (projection sur feuille de métal déployé)

Données techniques

Classification	A1, incombustible
Masse volumique	± 310 kg/m ³ ± 15%
Alcalinité (valeur pH)	8 - 8,5
Température de mise en oeuvre	+ 4 °C à + 45 °C
Couleur	Gris
Conditionnement	Sacs à 20 kg
Durée de stockage	Conserver 12 mois maximum à compter de la date de fabrication en emballage non ouvert. Protéger du gel, de l'humidité, de la chaleur excessive et de la lumière solaire radiante trop élevée.
Primer	Cafco®-Bondseal